

***** ハイ-キャスト 3550 *****

1. 概要

ハイ-キャスト 3550 は PE および PP の試作を対象に開発された真空注型材料で、下記のような特徴を持っています。

- (1) 曲げ弾性率が低く伸び率が大きいため、PE、PP 製品に似た風合いの成型物が得られません。
- (2) ナチュラルな PE、PP 製品に似た色調を持っています。
- (3) 可使時間が長く大物の成型に適しています。

2. 基本特性

項 目	数 値	備 考	
外 観	A 液	無色半透明/黒	ポリオール類
	B 液	淡黄色透明	イソシアネート類
製 品 色	—	白色半透明/黒	日光で黄変します
粘 度 (mPa・s, 25°C)	A 液	700	BM 型粘度計
	B 液	600	
比 重 (25°C)	A 液	1.10	比重カップ
	B 液	1.17	標準比重計
混 合 比	A : B	100 : 200	重量比
可 使 時 間	25°C	7 分	樹脂 100g
製 品 比 重	—	1.21	JIS K-7112

3. 基本物性

項 目	数 値	備 考	
硬 度	Type D	76	JIS K-7215
引 張 強 さ	MPa	34	JIS K-7113
引張り弾性率	MPa	1600	
降伏点強さ	MPa	33	
伸 び	%	72	
ポアソン比		0.42	JIS K-7073
曲 げ 強 さ	MPa	39	JIS K-7171
曲げ弾性率	MPa	960	
衝 撃 値	kJ/m ²	10	JIS K-7110 Izod V Notch
		6	JIS K-7111 Charpy V Notch
収 縮 率	%	0.3	社内規格
荷重たわみ温度	°C	70	JIS K-7207(1.80 MPa)
熱膨張係数	/°C	9.8×10^{-5}	JIS K-6911
脱型可能時間		60~90 分	型温 60°C 以上

注) 試験片硬化条件: 型温 60°C 60°C×60 分+25°C×24 時間
この物性値は弊社の測定による代表値で、規格値ではありません。

製品の物性は形状や成形条件によって異なりますので、充分ご確認の上ご使用ください。

4. 低温温度特性

硬化物 A : B=100 : 200 配合品

温度℃	曲げ強さ (MPa)	曲げ弾性率 (MPa)	衝撃強さ (kJ/m ²)	引張り強さ (MPa)	引張り弾性率 (MPa)	伸び (%)
-40	124	2830	10	89	3220	13

衝撃強さは、設定温度にて試験片を温調後、室温にて直ちに試験を行った。

5. 真空注型方法

(1) 予備脱泡

脱泡室で 10 分程度予備脱泡を行ってください。
使用される分だけ脱泡するようにしてください。

(2) 樹脂温

注型時の液温は、A 液、B 液とも 30~40℃程度に保ってください。
なお、液温が高い場合、可使時間は短くなり、低い場合は長くなります。
液温が極端に低い場合、混合不良や硬化不良を招くことがあります。
また、熱履歴を受けると可使時間が短縮しますので、長期間の加熱は避けてください。

(3) 型温

シリコーン型はあらかじめ 60~70℃に保ってください。
型温が低い場合には硬化不良を起こし、物性の低下を招くことがあります。
また、型温は製品の寸法に影響しますので十分に管理してください。


(4) 注型

B 液に A 液を加えるように容器をセットします。
作業室を真空にしながらか 5~10 分程度 B 液を時々攪拌脱泡してください。
B 液に A 液を加え 20~30 秒間攪拌し、速やかにシリコーン型へ注入します。
混合開始から 1 分~1 分 30 秒でリークしてください。

(5) 硬化条件

60~70℃の恒温槽に入れ 60~90 分硬化させた後脱型します。
必要に応じて 60~70℃で 2~3 時間の二次硬化を行ってください。

6. 真空注型フローチャート



7. 3550 の 3400C による軟質化

3550 に 3400C を添加してさらに柔軟性を付与することが可能です。希望される曲げ弾性率や硬度に応じ、以下の物性表から配合比を選定してください。

項 目		数 値				
混 合 比	A : C : B	100 : 0 : 200	100 : 50 : 200	100 : 100 : 200	100 : 150 : 200	100 : 200 : 200
硬 度	Shore A	100	100	99	98	97
	Shore D	76	75	67	61	51
引 張 強 さ	MPa	34	22	20	13	8
伸 び	%	72	80	73	75	80
曲 げ 強 さ	MPa	39	14	13	6	—
曲 げ 弾 性 率	MPa	960	560	350	150	—
Izod 衝撃強度	kJ/m ²	10	10	14	17	—
荷重たわみ温度	℃	70	60	50	45	—

注) 硬化条件：型温 60℃ 60℃×60 分+25℃×24 時間

この物性値は弊社の測定による代表値で、規格値ではありません。

製品の物性は形状や成形条件によって異なりますので、充分ご確認の上ご使用ください。

調整方法

- (1) 3550A 液に 3400C 液を所定量添加し、あらかじめ混合しておきます。この場合、必要なだけの樹脂をその都度調製してください。
- (2) 3550A 液と 3400C 液は放置すると分離します。分離したままで B 液と反応させても所定の物性は出ません。
- (3) 計算量の B 液を加え、真空注型にて硬化物を作成します。

8. 3550 の 3434C による軟質化

3550 に 3434C を添加してさらに柔軟性を付与することが可能です。希望される曲げ弾性率や硬度に応じ、以下の物性表から配合比を選定してください。

項 目		数 値					
混 合 比	A : C : B	100:0:200	100:25:200	100:50:200	100:100:200	100:150:200	100:200:200
硬 度	Shore A	100	100	100	99	98	97
	Shore D	79	77	76	68	59	50
引 張 強 さ	MPa	36	34	30	21	15	9
伸 び	%	100	96	98	87	85	63
曲 げ 強 さ	MPa	41	36	26	14	6.3	3.9
曲 げ 弾 性 率	MPa	1050	940	680	350	160	82
Izod 衝撃強度	kJ/m ²	10	10	10	14	15	12
荷重たわみ温度	°C	72	67	62	53	46	—

注) 硬化条件：型温 60°C 60°C×60 分+25°C×24 時間

一連の試験で Blank 値を再度取り直したため、基本物性値と一部差異があります。

この物性値は弊社の測定による代表値で、規格値ではありません。

製品の物性は形状や成形条件によって異なりますので、充分ご確認の上ご使用ください。

調整方法

- (1) 3550A 液に 3434C 液を所定量添加し、あらかじめ混合しておきます。この場合、必要なだけの樹脂をその都度調製してください。
- (2) 3550A 液と 3434C 液は放置すると分離します。分離したままで B 液と反応させても所定の物性は出ません。
- (3) 計算量の B 液を加え、真空注型にて硬化物を作成します。

9. 取扱い上の注意

- (1) A 液、B 液とも水分を嫌いますので、混入はもちろん湿気に長く接触させることも避け、ご使用後は必ず密封してください。
- (2) A 液に水分が混入した場合、硬化物に多くの気泡が発生するようになります。このような場合には脱水剤を A 液に対し 1~2% 添加してください。
- (3) A 液を長時間加熱し続けると可使時間が短縮する可能性があります。室温で保管するようお願いします。
- (4) B 液は湿気と反応し白濁したり硬化することがあります。極度に透明性を失ったり、硬化したものは物性低下を招きますので使用しないでください。
- (5) B 液は 5°C 以下で長期間保存した場合、一部または全体が氷結し固まることがあります。60~70°C で 1~2 時間加温溶解後、均一に混ぜてからご使用ください。

- (6) B液を 50℃以上で長期間加熱し続けると変質し内圧で缶が膨れる場合があります。
- (7) 氷結したままの状態です室温保存した場合、変質を早めます。完全に溶融し 20～25℃で保管してください。

10. 安全衛生上の注意

- (1) B液は 4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネートを 1%以上含んでいます。作業所内に局所排気装置を設けるとともに換気には十分注意してください。
- (2) 原料が直接手や皮膚に触れないよう注意し、接触した場合は直ちに石鹼水で洗い落してください。長時間接触したままで放置するとかぶれることがあります。
- (3) 原料が目に入った場合は速やかに流水で 15 分間洗眼し、眼科医の診察を受けてください。
- (4) 真空ポンプの排気は必ず屋外に排出されるようダクトを設けてください。

11. 消防法危険物分類

- A液 危険物第 4 類第 3 石油類
- B液 危険物第 4 類第 4 石油類

12. 荷姿

- A液 1kg ローヤル缶
- B液 1kg ローヤル缶

この技術資料を基に弊社の製品をお使い頂く場合には、この製品が貴社の用途に適しているかどうかを充分ご検討の上、貴社の責任でお決め頂くようお願いいたします。弊社製品の用途やその使用条件などは弊社が管理できる範囲外のため、この技術資料の正確さや使用結果あるいは第三者の特許抵触などについての責任は負いかねます。